SIFLEX

EN 856 4 SH

Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 4 spirali acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.
Temperatura di esercizio: -40° +100° con punte di 125°

Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 4 high tensile steel spirals.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.
Temperature range: -40° +100° with peak of +125°

Diametro nominale *Nominal Bore*	Diametro interno *Inside diameter*		Diametro esterno *Over cover diameter*	Pressione di esercizio *Working pressure*		Pressione di scoppio *Burst pressure*		Raggio minimo di curvatura *Minimum bend radius*	Peso unitario *Unit weight*
				bar		bar			Kg
	DN								
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
19	19	3/4"	32,2	420	6000	1680	24000	280	1,570
25	25,8	1"	38,1	385	5560	1540	22400	340	2,075
31	31,8	1"1/4	45,5	350	5000	1400	20000	460	2,530
38	38,1	1"1/2	53,5	300	4300	1200	17200	560	3,410
51	50,8	2"	68,0	250	3650	1000	14400	700	4,520

APPLICAZIONE:
Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.

APPLICATION:
Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:
Rivestimenti disponibili:
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:
Available coverings:
A- Galvanized and stainless steel braids
B- Fiber glass braid + red silicone
C- Fiber glass braid
D- Textile protective braid

A

B

C

D