SIFLEX

EN 856 R 13 - SAE 100 R13

Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 4/6 spirali acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +100°
con punte di 125°

Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 4/6 high tensile steel spirals.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +100°
with peak of +125°

Diametro nominale *Nominal Bore*	Diametro interno *Inside diameter*		Diametro esterno *Over cover diameter*	Pressione di esercizio *Working pressure*		Pressione di scoppio *Burst pressure*		Raggio minimo di curvatura *Minimum bend radius*	Peso unitario *Unit weight*
				bar		bar			Kg
mm	DN mm	DN inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
19	19	3/4"	32,0	350	5000	1400	20000	240	1,650
25	25,8	1"	39,2	350	5000	1400	20000	300	2,220
31	31,8	1"1/4	49,0	350	5000	1400	20000	420	3,330
38	38,1	1"1/2	57,8	350	5000	1400	20000	500	4,775
51	50,8	2"	72,0	350	5000	1400	20000	630	6,875

APPLICAZIONE:
Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.

APPLICATION:
Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:
Rivestimenti disponibili:
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:
Available coverings:
A- Galvanized and stainless steel braids
B- Fiber glass braid + red silicone
C- Fiber glass braid
D- Textile protective braid

A

B

C

D